

## Mousse en PVC 100 expansé



Densité kg/m <sup>3</sup>	ASTM D1622	kg/m <sup>3</sup>	nominale	100
Résistance à la compression	ASTM D1621-10	MPa	average min-ave min-min	1,93 1,72 1,47
Module de compression	ASTM D1621-10	MPa	average min-ave min-min	90 76 64
Resistance a la rupture	ASTM D1623	MPa	average min-ave min-min	3,08 2,31 2,06
Module de rupture	ASTM D1623	MPa	average min-ave min-min	169 138 123
Résistance au cisaillement	ASTM C273	MPa	average min-ave min-min	1,49 1,43 1,25
Cisaillement module	ASTM C273	MPa	average min-ave min-min	37 33 29
Allongement de cisaillement à la rupture	ASTM C273	%	average	25
Dimensions standard		mm		950 2050 68